COLOROUTE AQUA

PEINTURE A L'EAU POUR MARQUAGES ROUTIERS, URBAINS ET DECORATIFS	Faible teneur en COV : 80g/L max	Base aqueuse	Séchage rapide	PAE

▶Peinture à l'eau monocomposant liquide.

▶Prête à l'emploi.

▶Destinée aux chaussées hydrocarbonées propres et sèches, anciens marquages secs, propres et adhérents.

▶Séchage rapide par évaporation de l'eau et coalescence permettant une remise en service rapide des routes.

▶Temps de séchage : 1 à 15 minutes suivant les conditions climatiques et la technique d'application.

▶Large fenêtre d'application : entre 5 et 45°C.

▶Très bonne adhérence.

▶Ininflammable : peinture en base aqueuse.

▶ Couleurs disponibles : blanc, jaune RAL 1023, bleu RAL 5012, rouge RAL 3020, vert RAL 6024, noir.

LIEUX D'UTILISATION

Chaussées hydrocarbonées propres et sèches, anciens marquages secs, propres et adhérents.

MODE D'EMPLOI

DOSAGES :
Peinture : Film humide : 570 g/m^2 ; Film sec : 450 g/m^2.
Séchage : 5 min au dosage préconisé à 17 °C et 63 % d'hygrométrie.
S'utilise pur par pulvérisation avec un matériel Airless (cuve inox recommandée) ou pneumatique en utilisant des équipements compatibles à l'eau. Application au rouleau possible. Il est recommandé de ré-homogénéiser le produit avant utilisation.
Pour obtenir la rétroréflexion, saupoudrer des billes de verre sur COLOROUTE AQUA avant séchage.
Dosage : 550 g/m2 de COLOROUTE AQUA et 360 g/m^2 de bille MB1.A.2TP7.
Nettoyer le matériel le plus rapidement possible avant le séchage de la peinture.
Nettoyage du produit liquide et humide à l'eau. Nettoyage du produit sec avec un diluant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010).
Ce produit contient max 80 g/l COV.
Densité : 1,7 kg/l / Extrait sec : 79 %.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.
Produit exempté de réglementation sur les matières dangereuses (ADR). Doit cependant être manipulé avec les précautions d'usage : port de gants, vêtements de travail, lunettes de protection en cas de risque d'éclaboussures notamment. COLOROUTE AQUA ne doit pas être mélangé avec d'autres peintures. Ne pas appliquer sur support en cours de dégel. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et par temps de pluie.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020006331030-1214
1020006331050/1020006331040/1020006331060

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02